



鑄物砂模結合度試驗機

KEC-914



- ✓ 本機依 AFS 及 DIN 標準規範設計製造，配合精密天秤，適用於鑄物砂模以跌落衝擊方式測定砂模之結合強度試驗。

型 式	KEC - 914
試片尺寸	50mm ϕ x 50 \pm 1mm
測定高度	183 \pm 2 cm (試樣底 ~ 衝擊網)
破壞濾網	13.2 x 13.2 mm \pm 0.5mm 粒度
落下導管	內孔 73.2 ϕ mm \pm 1 mm x 183 cm (L)
機體尺寸	52 x 44 x 239 cm (WxDxL)
機 重	95 kg
標準附件	A. 標準不銹鋼砂樣試驗筒 x 1 支 B. 標準不銹鋼衝擊篩網 x 1 個 C. 標準不銹鋼砂碎損盤 x 1 個